



## **Mořící lázeň ANTOX 80 E**

Mořící lázeň pro legované antikorozi oceli.

### **Oblast použití:**

Odstranění svarových okují a náběhových barev, cizích oxidů, náletu a otěru uhlíkového materiálu a poškozené pasivní vrstvy v oblasti svaru i ostatního povrchu v jedné operaci ponorem v lázni. Sjednotí vzhled povrchu.

### **Aplikace:**

Před použitím přečíst bezpečnostní pokyny na etiketě nebo bezpečnostním listu. Mořící lázeň připravte v nádobě k tomu určené. Vhodný materiál je polyetylen, polypropylen apod. Koncentrát lázně zředit vodou v poměru 1:1 a důkladně homogenizovat.

Mořené díly ponořit do lázně. Dobu moření je vhodné stanovit pokusem. Záleží na množství okují, typu a síle materiálu, na provedení svarů a na stupni opotřebení lázně.

Opláchněte vodou o tlaku min.12 MPa.

### **Likvidace odpadních vod a použité lázně:**

Oplachové odpadní vody jsou kyselé a obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat a ekologicky likvidovat. Pro likvidaci je nutné mít vlastní neutralizační stanici, nebo se dohodnout se správcem kanalizační sítě na možnosti vypouštění nebo předat oplachové vody k likvidaci odborné firmě. Použitou lázeň předejte k likvidaci odborné firmě.

### **Bezpečnostní pokyny:**

Mořící lázeň obsahuje kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou. Před použitím je nutné nastudovat bezpečnostní pokyny na etiketě a v bezpečnostním listu, který je dodáván ke každému balení.

Pracovník provádějící moření musí být vybavený ochranným gumovým oblekem, gumovými rukavicemi a celoobličejovou maskou s filtrem proti kyselým exhalacím.

### **Vydatnost:**

Je individuální, závisí na chemickém složení mořného materiálu, stupni znečištění, provedení svarů a dalších činitelích.

### **Balení:**

Mořící lázeň je dodávána ve 20, 200 a 1000 kg balení.