



## **Pasivační roztok ANTOX 90 E**

Pasivační prostředek pro legované antikorozi oceli.

### **Oblast použití:**

Pro rychlé vytvoření silné a kvalitní pasivní vrstvy na mořeném povrchu legované antikorozi oceli.

### **Aplikace:**

Před použitím přečíst bezpečnostní pokyny na etiketě nebo bezpečnostním listu. Pasivační roztok dobře promíchejte umělohmotným, nerezovým nebo dřevěným míchadlem. Aplikujte postřikovou lahví ANTOX nebo štětcem nebo ponorem. Doba působení při teplotě 20°C je cca 15 – 30 minut.

Opláchněte vodou o tlaku min.12 MPa.

### **Likvidace odpadních vod:**

Oplachové odpadní vody jsou kyselé, proto je nutné je zachytávat a ekologicky likvidovat. Pro likvidaci je nutné mít vlastní neutralizační stanici, nebo se dohodnout se správcem kanalizační sítě na možnosti vypouštění nebo předat oplachové vody k likvidaci odborné firmě.

### **Bezpečnostní pokyny:**

Pasivační roztok obsahuje kyselinu dusičnou. Před použitím je nutné nastudovat bezpečnostní pokyny na etiketě a v bezpečnostním listu, který je dodáván ke každému balení.

Pracovník provádějící pasivaci musí být vybavený ochranným gumovým oblekem, gumovými rukavicemi a obličejovým štítem, při práci postřikem a v uzavřeném prostoru celoobličejovou maskou s filtrem proti kyselým exhalacím.

### **Vydatnost:**

Podle typu aplikace je možné pasivovat 1 kg roztoku 5 - 10 m<sup>2</sup> plochy.

### **Balení:**

Pasivační roztok je dodáván ve 20 kg balení.